



www.imw.cz

**PRŮMYSLOVÁ TEKUTÁ TĚSNĚNÍ
TĚSNICÍ PASTY
MAZIVA NA BÁZI SILIKONU
PRO TOPENÁŘE A INSTALATÉRY**

agam - těsnicí pasta pro kovové potrubní závitové spoje, zejména větších dimenzí.

POUŽITÍ SPOLU S INSTALATÉRSKÝM LNEM.

VLASTNOSTI

- ✓ **hygienický atest, vhodné pro pitnou vodu, nedráždí pokožku**
- ✓ **nevysychá, netvrdne, nerozpouští se ve vodě**
- ✓ **odolná teplotě od -20°C do +130°C, tlaková odolnost max. 20 bar**
- ✓ **schváleno pro plyny 1., 2., a 3. třídy bez LPG v kapalně fázi, od -20°C do +70°C, tlak do 5 bar**
- ✓ **horká voda do +130°C, do 7 bar**
- ✓ **nevhodná pro plyny v kapalně fázi**
- ✓ **usnadňuje montáž a demontáž spojovaných prvků**
- ✓ **chrání spoje před korozi**



Návod k použití

- zkontrolovat kvalitu závitů
- závit očistit eventuelně zdrsňit, běžným způsobem natočit a zakartáčovat konopí
- pastu nanést na celou délku závitů
- spoj utáhnout obvyklými nástroji

Pozor,

konopí neslouží k vyplnění prostoru ve špatném závitě, ale k tomu, aby těsnicí prostředek zůstal ve své pozici. Těsnicí pasta AGAM musí bezpodmínečně prostoupit celou vrstvu konopí (důležité zejména pro plynové rozvody).

Dostupnost: tuba 65g, tuba 250g, kelímek 150g, 360g, 500g

Technická podpora: IMW s.r.o., Šámalova 107, 615 00 Brno
www.imw.cz, e-mail: loxeal@imw.cz, GSM: +420 605 289 221



www.imw.cz

**PRIEMYSELNÁ TEKUTÁ TESNENIA
TESNIACE PASTY
MAZIVÁ NA BÁZE SILIKONU
PRE KÚRENÁROV A INŠTALATÉROV**

agam - Agam tesniaca pasta pre kovové potrubné závitové spoje, najmä väčších dimenzií

POUŽITIE SPOLU S INŠTALATÉRSKOU KONOPOU

VLASTNOSTI

- ✓ **hygienický atest, vhodné pre pitnú vodu**
- ✓ **nevysychá, netvrdne, nerozpúšťa sa vo vode**
- ✓ **odolná teplote od -20 ° C do + 130 ° C, tlaková odolnosť max. 20 bar**
- ✓ **schválené pre plyny 1., 2. a 3. triedy okrem LPG v kvapalnej fáze od -20°C do +70°C, do 5 bar**
- ✓ **horúca voda do + 130 ° C, do 7 bar**
- ✓ **nevhodné pre plyny v kvapalnej fáze**
- ✓ **uľahčuje montáž a demontáž spájaných prvkov**
- ✓ **chráni spoje proti korózii**



Návod na použitie

- skontrolovať kvalitu závitů
- závit očistiť eventualne zdrsnit, bežným spôsobom natočiť a zakartáčovať konope
- pastu naniesť na celú dĺžku závitů
- spoj utiahnuť obvyklými nástrojmi

Pozor,

konope neslúži na vyplnenie priestoru v zlom závitů, ale k tomu, aby tesniaci prostriedok zostal vo svojej pozícii. Tesniaci pasta Agam musí bezpodmienečne prestúpiť celú vrstvu konope. (dôležité najmä pre plynové rozvody)

Dostupnosť: tuba 65g, tuba 250g, plastový téglik 150g, 360g, 500g

Technická podpora: IMW s.r.o., Šámalova 107, 615 00 Brno
www.imw.cz, e-mail: loxreal@imw.cz, GSM: +420 605 289 221